



EXPONIA DECO MAT



EU Ecolabel : FR/007/013



DESCRIPTION

Peinture alkyde émulsion et copolymère en dispersion, mate pochée.

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I classe 7a2/4a (NF T 36-005).

DOMAINE D'EMPLOI

- Intérieur.
- Plafonds et surfaces murales.
- Locaux d'habitation et service.

SUBJECTILES

- Plâtre, enduit à l'eau, panneaux de plâtre enrobé de carton, enduit de ciment et béton (intérieur uniquement), bois.
- Anciennes peintures propres, adhérentes et dépolies si nécessaire.

QUALITES DOMINANTES

- Très opacifiant et garnissant.
- Facile à appliquer
- Aspect très mat masquant les imperfections du support
- Sans odeur de solvant
- N'éclabousse pas
- Faible jaunissement

CARACTERISTIQUES

Liant	Résines alkyde et copolymère en émulsion.
Pigment	Dioxyde de titane rutile.
Diluant	Eau.
Divers	Matières minérales neutres.
Extrait sec en poids	65 % ± 2.
Extrait sec en volume	48 % ± 3.
Masse volumique	1,56 ± 0,05 g/cm ³ à 20°C.
Épaisseur du film sec	En moyenne 40 micromètres.
Réflexion spéculaire	Inférieur à 3 GU à 85° après 7 jours de séchage
Conformité aux Spécifications	<ul style="list-style-type: none">- Ecolabel Européen : L'attribution de la certification Ecolabel Européen concerne uniquement le produit en teinte blanche. AFNOR CERTIFICATION www.ecolabels.fr- Etiquetage environnemental : *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .- Excell Zone Verte : Concerne l'industrie agro-alimentaire et tous les lieux de vie sensibles, et garantit l'absence de risque de pollution par les matériaux et revêtements.
C.O.V.	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conditionnements	EXPONIA DECO MAT blanc : 15 l – 5 l. EXPONIA DECO MAT MIX : 2,5 l – 10 l
Conservation	2 ans en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.
Aspect en boîte	Peinture semi-épaisse.
Aspect du produit sec	Mat.
Teintes	Teintes réalisables avec le système de mise à la teinte LEVIS (voir nuancier LEVIS COLOR MIX) à partir des bases W, M et C. L'attribution de la certification Ecolabel Européen concerne uniquement le produit en teinte blanche.
Outils	Brosse, rouleau à fibres polyester tissé 12 mm ou polyamide texturé 12 mm, pistolet, airless (gicleur : 019-021 – pression : 120-150 bar).
Dilution	Prêt à l'emploi pour la brosse, le rouleau, le pistolet (éventuellement 5 % d'eau maximum selon matériel utilisé) et l'airless (éventuellement 2 % d'eau en première couche).
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi.
Conditions d'application	Eviter de travailler par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C.
Rendement en surface	10-12 m ² /l (variable selon la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).
Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.	Sec : 1 heure – Recouvrable : 12 heures.
Précautions d'usage	Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Il convient de se renseigner après des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit inutilisé et des résidus de nettoyage. Après ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.
Sécurité	Voir la fiche de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de sécurité par internet www.quickfds.com , (fournisseur AKZO NOBEL COATINGS).

RECONNAISSANCE DES FONDS ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence DTU 59-1).

Dépoussiérer, égrener, reboucher si nécessaire.

Anciennes peintures : souvent un simple dépoussiérage suffit. Sur surface fortement souillée ou grasse, lessiver, rincer, laisser sécher. Eliminer les parties de faible adhérence. Dépolir les surfaces le nécessitant. Reboucher si besoin.
Dépoussiérer, éliminer les anciens badigeons par lavage à l'eau.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

MISE EN ŒUVRE

EXEMPLES DE TRAVAUX NEUFS		
Support	Primaire	Finition
Plâtre et dérivés	EXPONIA DECO PRIM	1 à 2 couches EXPONIA DECO MAT selon de degré de finition demandé (C ou B – NF P 74-201 – DTU 59-1)
Ciment, béton sec et carbonaté		
Toile de verre		
Bois et dérivés	ACRYLEVIS PRIMER	
EXEMPLES DE TRAVAUX DE RENOVATION		
<ul style="list-style-type: none"> 1 à 2 couches EXPONIA DECO MAT en fonction du degré de finition demandé (C ou B selon la norme NF P 74-201 – DTU 59-1). 		
CONSEILS UTILES		
<ul style="list-style-type: none"> Ne pas appliquer EXPONIA DECO MAT sur fonds insuffisamment secs et non carbonatés. Sur plâtre et dérivés fortement hétérogènes ou insuffisamment cohérents (poudreux), prévoir l'application préalable d'une couche d'EXPONIA DECO PRIM. Sur peinture à l'huile ou synthétique dans des locaux humides, il est nécessaire d'appliquer d'abord une première couche d'ACRYLEVIS PRIMER. 		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.