

FICHE TECHNIQUE

DELKOLOR PEINTURE TABLEAU MAGNETIQUE NOIR

CLASSIFICATION

Émail ferromagnétique à séchage rapide. Utilisant des pigments spéciaux il permet d'attirer les aimants. Sur la surface traitée on peut ensuite appliquer tous les objets avec aimant. D'excellente dureté et de bonne adhérence sur différents types de matériaux. Hautement couvrant. On peut également l'utiliser comme un tableau noir en écrivant avec de la craie. Pour le nettoyage on peut utiliser un chiffon imbibé d'eau.



DESCRIPTION

TYPE DE LIANT

Acrylique modifié

COULEUR

Noir Mat

PRESSION INTERNE

De 4,2 à 4,8 Bar à 20 °C
De 7,6 à 8,4 Bar à 50 °C

TEMPS DE SECHAGE

A l'air à 20 °C
sec au toucher : 15 ÷ 20 minutes

hors poussière : 05 ÷ 08minutes

Total 16 - 20 heures

NIVEAU DE BRILLANCE

Opaque

STOCKAGE

Dans un endroit frais et ventilé.

APPLICATION

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS APPORTES SUR L'AEROSOL AVANT L'UTILISATION !

Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.

Avant l'emploi agiter l'aérosol pendant 2 minutes. Vaporiser immédiatement après l'agitation et agiter l'aérosol toutes les 30 secondes au cours de l'application. Pour obtenir un effet magnétique appliquer au moins 3 couches de peinture à partir d'une distance de 25 cm. Entre une couche et les autres attendre environ 10 minutes. Attendre au moins 24 heures avant l'utilisation de l'objet traité.

N.B.

Les informations ci-dessus, données en toute bonne foi, sont le fruit de notre connaissance actuelle, mais ils vont en aucun cas engager notre responsabilité suite à une mauvaise utilisation.

IL LABORATORIO/SGQ



NOVODIS
4 Avenue Antoine Becquerel – ZI Bersol – 33600 PESSAC France
T +33 557 266 600 - F +33 557 266 633