

BLANC DE MEUDON

BOSTIK Maçonnerie



DESTINATIONS

Nettoyage des vitres et miroirs.
Entretien de l'argenterie, du cuivre et du bronze doré.
Occultation de vitrine, inscription publicitaire.
Peinture secondaire (usage intérieur).

Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.

AVANTAGES

Facilité d'utilisation.
Finesse du produit.

MISE EN OEUVRE

Fabrication d'une peinture : 27% de BLANC DE MEUDON + 64% d'huile de lin + 3% de colorant BOSTIK + 3% de siccatif + 3% de white spirit.

Inscriptions publicitaires sur surfaces vitrées et occultation de vitrine : 2 volumes de BLANC DE MEUDON + 1 volume d'eau.

Travaux d'entretien : nettoyage des vitres glaces et miroirs : 1/2 verre de savon de Marseille + 1 verre d'eau bouillante + 250 g de BLANC DE MEUDON + 1 cuillère d'ammoniac.

Nettoyage classique d'un marbre : BLANC DE MEUDON + nettoyant tous usages + eau froide jusqu'à obtention d'un liquide onctueux.

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

Séchage complet : 10 minutes environ.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
124920	BOITE CARTON de 1 kg	12	3549210028116

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Bostik SA - Département Grand Public D 319 - 77257 Brie-Comte-Robert cedex . Fax : 01 64 42 16 63
www.abc-coller.com