



## QUELYD COLLE INTISSÉS+ PRETE A L'EMPLOI



### ► Description

Colle tous les papiers. Colle haute performance, prête à l'emploi.

### ► Domaines d'application

Colle tous les papiers envers intissé/non intissé, VLI (vinyls lourds intissés), de toutes largeurs (0.53 à 1.06m), à peindre ou non, dans toutes les pièces de la maison.

### + Avantages

Colle prête à l'emploi : facile et rapide à appliquer.  
Ajustement facile et rapide des lés.  
Application au rouleau ou à la brosse directement sur le mur.  
Maintien immédiat (TACK): colle particulièrement adaptée aux papiers nerveux.  
Permet d'enlever ultérieurement le papier sans laisser de résidus sur le mur.  
Collage final ultra résistant : idéal pour la pose en cuisine ou salle de bain.

### Mode d'emploi

Les murs doivent être propres, secs, solides, plans et normalement absorbants (non exposés à des remontées d'humidité), dégraissés et dépolissés.  
Enlever les anciens revêtements (utiliser le DISSOUCOL® pour éliminer les anciens papiers peints). Éliminer les peintures écaillées ou mal-adhérentes.  
Dépolir les peintures anciennes ou brillantes par un lessivage alcalin, ou appliquer le PRIMAIRE D'ACCROCHAGE.  
Reboucher les trous ou fissures. Préencoller les murs neufs trop absorbants (plâtre neuf), avec le PREENCOLLEUR QUELYD.  
Encoller uniformément le mur avec un rouleau à polis moyens ou une brosse à tapisser (la consommation de colle est plus importante avec une application à la brosse) sur une surface légèrement supérieure à la largeur du rouleau de papier. Encoller soigneusement les angles et les bords de plinthes avec un pinceau.  
Appliquer le rouleau directement sur le mur encollé, sans prédécouper les lés, en ayant pris soin de vérifier l'aplomb.  
Passer une brosse à maroufler de haut en bas et du centre vers les bords du lé pour chasser les bulles d'air.  
Marquer la pliure du papier le long de la plinthe avec le dos d'une paire de ciseaux.  
Couper le lé avec un cutter bien affûté (guidé par une règle).  
Appliquer le lé suivant en l'ajustant bord à bord avec le premier. Attendre 24 heures minimum avant de peindre le papier.  
Température d'utilisation : supérieur à 10° C.

### Conservation

Conserver 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert et à température ambiante. Stocker dans un étui fermé, à l'abri du gel et des fortes températures.

### Conditionnements

Seau ovale 5 kg



**QUELYD, l'expert des murs et plafonds**