

SADER®

COLLE DE REPARATION BI-COMPOSANT UNIVERSELLE

DESCRIPTION

La colle RESIST Universelle, dotée de la formule la plus avancée des colles bi-composants, est idéale pour tous collages ultra-résistants sur tous les matériaux. En plus de coller, elle répare, reconstitue et rebouche.



DESTINATIONS

SADER® colle RESIST Universelle est la colle pour tous ceux qui veulent un collage technique. Elle est couleur translucide, rapide (prise en 2 minutes) et ultra résistante dans le temps. Elle convient sur tous les supports et matériaux :

- Le bois, le métal
- La céramique, la faïence
- Le verre,
- Le plastique,
- La pierre,
- Le béton, le marbre..

*sauf le polyéthylène, le polypropylène et le Teflon

Avantages

- Se peint, se ponce et se perce
- Résistante à l'eau et aux températures extrêmes : de -50°C à +150°C
- Utilisable en intérieur et en extérieur
- Application précise et propre, sèche en 2 minutes, peignable après 10 minutes
- Système pratique, collage sur 5 mètres linéaires avec 3 embouts auto mélangeurs
- Tous supports et tous matériaux
- Translucide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Colle bi-composants.

MISE EN OEUVRE

Pour commencer, les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées.

1. Première utilisation : dévissez le bouchon gris et vissez un embout sur le corps de la seringue
2. Retirez le bouchon noir puis insérez le piston sur la seringue. Appuyez doucement et laissez couler les premières gouttes de colle
3. Appuyez doucement sur le piston toutes les 5 minutes pour éviter que la colle ne sèche dans l'embout
4. Dévissez l'embout une fois la réparation terminée et remplacez-le par le bouchon gris

Votre collage sera définitif après 24 heures

CONSERVATION ET MISE EN GARDE

1 an dans son emballage d'origine.

Une fois entamée, plusieurs mois dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière (température idéale de conservation : 2° à 8°C). Protéger du gel.

NETTOYAGE

- Colle fraîche : chiffon sec + acétone.
- Colle sèche : grattage.

SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30626246	Seringue-10g	6	3549212493011

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Une question ? Un conseil ?
Notre service consommateur est à votre disposition
CONTACTEZ-NOUS PAR SMS au 06 44 60 14 96