



BOSTIK COLLE ET JOINT PONT DE BATEAU



Description

BOSTIK COLLE & JOINT PONT DE BATEAU

Domaines d'application

DESTINATION

Collage de parquets massifs (toutes largeurs jusqu'à 23 mm d'épaisseurs).
Réalisation de joints de finition pont de bateau des parquets exotiques.

SUPPORTS

En collage, tous supports (chape ciment, panneaux de particules, ancien carrelage poncé, ancien parquet ragréé...).

+ Avantages

Facile à appliquer.
Peut être poncé, vernis, peint et huilé.
Résiste à l'humidité : idéal en salle de bains et cuisine.

Mode d'emploi

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être résistants, sains, secs, propres, dépoussiérés, et exempts de produits gras et de produits d'entretiens.

MISE EN OEUVRE

COLLAGE

- 1/ Appliquer le produit en cordons de 6 mm de diamètre environ sur le support.
- 2/ Spacement des cordons : environ 10 cm.
- 3/ Étaler le produit à l'aide d'une spatule.
- 4/ Poser le parquet sur la colle.
- 5/ Battre les parquets pour écraser les sillons de colle.
- 6/ Respecter les joints en périphérie : 5 à 8 mm.

JOINTOIEMENT

- 1/ Protéger le parquet avec du ruban adhésif.
- 2/ Appliquer le produit en léger excès.
- 3/ Lisser dans les 15 mn à l'aide d'une spatule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : noir.

- formation de peau : 15 mn environ.*
- ponçage possible après 3 jours.
- vernissage ou huilage après une semaine.
- température de mise en oeuvre : +10°C à +30°C.

* Le temps de séchage est fonction de la température, de l'humidité ambiante et de la porosité des supports.
Lest temps de séchage sont définis à +20°C.

CONSOMMATION

Joint : une cartouche pour 10 m linéaires pour un cordon de diamètre 6 mm.

Collage : une cartouche pour 1 m² de parquet.

Conservation

18 mois en emballage d'origine fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs, entre +10°C et +30°C.

Conditionnements

CARTOUCHE 290 ml

